(4)遮熱・断熱塗料 主要情報一覧表

	商品名	組成•材質			T								
会社名			遮熱・断熱に関する性能			塗料一般の性能			設計単価(円)	施工	耐用	保証	販売
			## C 61 +	++ /- >**	7.0 10.	耐候性		既存塗料に対する上塗り	(材工)	体制	年数	年数	開始 時期
			熱反射率	熱伝導率	その他	促進試験	屋外暴露	性					H-1 701
日本ペイント (株)	ATTSU-9(4F)	_	白地: 81.7 黒地: 80.9 JIS R 3106 (準拠)近赤外領域 (780~2100nm 塗色=アイスケレー)	データなし	-	キセ/ン1000時間:割れ、はがれ、 膨れなし。光沢保持率80%以 上。白亜等級1以下	3年間 異常なし 白亜等級2 以下	支障なし	4,500円/㎡ (下地調整除く)	材工 責任 施工	15~ 20年	なし	2004年
		ウレア 樹脂系	JIS A 5759(準拠)N-45゚レー 43.6% (赤外線領域:74.1%)	データなし	-	JIS K 5400 9.8.1 SWOM 1000時間 ☑E=1.5以内	データなし	データなし	アスファルト舗装面 直工単価(参考) 4,800円/㎡	材工 責任 施工	_	なし	2003年
	ATTSU-9 ROAD(W)	水系	JIS A 5759(準拠)N-4ゲレー 45% (赤外線領域:80%)	データなし	-	JIS K 5400 9.8.1 SWOM 1000時間 ⊿E=2以内	データなし	データなし	アスファルト舗装面(ローラー 塗装)直工単価(参考) 3,300円/㎡	材料販売、材工 責任施 工	-	なし	2003年
大同塗料㈱	屋根クールネ オ	弱溶剤 系	86.27 (JIS A 5759)	0.27W/m·K (レーサ [*] ーフラッシュ法)	-	SWOM、2000時間: 異常なし	3年間 異常なし	JIS K 5600 分類0 クロスカット法2mm	カラートタン、亜鉛鉄板屋根 2,500円/㎡	材料販売、材工 責任施 工	7~ 10年	なし	1999年
㈱大高商会	クールサーム	水系	92.2% (JIS A 5759)	データなし	熱伝達係数22.65W/m ² ·K (ASTM E-1461) 貫流熱量(日本建築総合試験所) 侵入熱量は日射量の約6分の1	JIS K 5400 耐塩水噴霧 1000 時間異常なし	データなし	データなし	屋根面3,200~4,500円/㎡ 壁面2,000円/㎡(足場支給) 屋上4,000円/㎡	材料販売、材工 責任施 工	15年	なし	1993年
(株)ミラクー ル	ミラクールシリーズ	水系、 弱溶剤 系、溶 剤系	92.2 (JIS R 3106)	0.25W/m·K (レーサ [*] ーフラッシュ法)	長波放射率(JIS R 3106) 99.1%	QUV 3000時間 光沢保持率 88.9%(S100)	データなし	データなし	屋根3,870~4,420円/㎡ ウレタン防水屋上面3,970円/㎡	材料販売	10年	なし	1996年
エスケ ー 化研 (株)	クールタイト	弱溶剤系	データなし	データなし	遮熱性能試験 赤外線ランプ照射、距離20cm、平 衡時温度比較:汎用屋根塗料に比 べて約15℃の表面温度低下	データなし	JIS K 5656 異常なし	データなし	トタン屋根 2,800円/㎡	材料販売	5~7 年	なし	2005年12月
	サーモシャッ ト工法	水系	データなし	0.09W/m·K (社内法)	遮熱性能試験 0.125m³のBOXに 塗装し、赤外線ランプで70cmの距 離から照射。汎用複層塗材に比べ てBOX裏面で約20℃、BOX内で約 15℃の表面温度低下	データなし	JIS K 5656 異常なし	データなし	吹付け仕上げ4,300円/㎡ ゆず肌ローラー仕上げ4,500円/ ㎡	材料販売	12~ 15年	なし	-
日本特殊塗料(株)	パラサーモ	弱溶剤 系	データなし	データなし	遮熱性能試験 ランプ照射試験 15 ~20℃低減(市販塗料比)	SWOM 1000時間 光沢保持率90%	データなし	エマルション塗料、油性ペイント、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料	新生瓦・波形スレート2,400円/㎡ 鋼板・トタン2,300円/㎡	材料 販売	7~ 10年	なし	2000年7月
(株)アクアウエ スト	セラミック・カ バーCC100	水系	GATECH研究所独自法 800~5000nm平均透過率0.39% →熱反射率99.61%	0.018W/m·K (ASTM C-518)	-	データなし	データなし	データなし	非公表	材工 責任 施工	10年	なし	_
オバナヤ・セ メンテックス (株)	OSクールエ 法	弱溶剤 系	日射吸収率 0.23%	0.26W/m·K (ASTM C-518)	_	JIS A 6909促進試験1000時間 光沢保持率76%	データなし	既存塗膜上の付着強さ試 験状況によりプライマーを 選定	スレート屋根3,800円/㎡ 鋼板屋根4,000円/㎡	材工 責任 施工	約15 年	10年 責任施工 店施工	1974年
(株)アクアシス テム	断熱くん	水系	92% (JIS R 3106)	0.015W/m·K (定常法熱伝導率 計(GH-1))	修正放射率 JIS R 3107 0.92	JIS A 6909 A法、試験時間100時間。ひび割れおよびはがれがなく変色の程度はグレースケール4号である。白亜化の等級0	データなし	既存塗膜上の付着強さ試験 上塗時のムラや色シミ無し付着試験の破断はすべて旧塗膜から下地の間で発生	5,000~6,000円/㎡	材料販 売、材工 責任施 工	15年	10年 当社施工 条件によ る	2002年

	商品名	組成・ 材質				ТТ							
会社名			遮熱・断熱に関する性能			塗料一般の性能			設計単価(円)	施工	耐用	保証	販売 開始
			熱反射率	熱伝導率	その他	耐候性		既存塗料に対する上塗り	(材工)	体制	年数	年数	時期
						促進試験	屋外暴露	性					
水谷ペイント (株)	快適サーモU	弱溶剤 系	60% (JIS A 5759 N3グレー)	データなし	-	データなし	沖縄 2年間 光沢保持率 80%	既存塗膜上の付着強さ試験 上塗り塗装時のつや 引けはなし。付着試験時 の破断は、すべて旧塗膜 から下地の間で発生する	金属系屋根材の塗り替え 3,000円/㎡ 窯業系屋根材の塗り替え 3,700円/㎡	材料 販売	7~8 年	なし	2002年5月
	快適サーモS i	弱溶剤 系	60% (JIS A 5759 N3グレー)	データなし	-	データなし	沖縄 2年間 光沢保持率 90%	既存塗膜上の付着強さ試験 上塗り塗装時のつや引けはなし。付着試験時の破断は、すべて旧塗膜から下地の間で発生する	金属系屋根材の塗り替え 3,600円/㎡ 窯業系屋根材の塗り替え 4,300円/㎡	材料販売	10~ 13年	なし	2002年5月
アトミクス(株)		弱溶剤 系	92.36% (JIS R 3106 300∼2100nm)	データなし	-	JIS A 6909促進試験300時間 光沢保持率98%	データなし	JIS K5600ー5 異常なし	金属屋根2,600~2,800円/㎡ 波形スレート屋根3,300~ 3,500円/㎡	ı	7年	5年 発錆、剥 れのみ	2003年
関西ペイント販売㈱	CPエコ	水系	データなし	0.15W/m·K (ASTM C-518)	_	JIS A 6909 SSWOM4000時間 異常なし	データなし	データなし	屋根面3,800~4,800円/㎡ (300㎡以上)	材料 販売	10年	なし	1994年
	ドリームコー ト	水系	データなし	0.08W/m·K (JIS A 1412)	_	JIS A 6909耐候性A法 異常なし	データなし	データなし	壁面4,200円/㎡ (300㎡以上)	材料 販売	8~ 10年	なし	_
	アレス屋根遮 熱システム	弱溶剤 系	データなし	データなし	遮熱性能確認試験 (温度測定用 ボックス) 試験板裏面温度で 15℃、ボックス内温度で2℃の効果	キセ/ン2500時間 光沢保持率85%	沖永良部 2年間 光沢保持率 80%	データなし	トタン屋根3,200円/㎡(300㎡ 以上) 波形スレート・新生瓦屋根4,300 円/㎡(300㎡以上)	材料 販売	5~8 年	なし	2005年12 月
スズカファイ ン(株)	レベクール コート+クー ルトップSi スーパー	₩ ₹	日射反射率 60.7%(全波長領域) 82.3%(近赤外領域) (JIS R 3106 N6.2)	データなし	-	JIS A 6909 Xeランプ2500時間 光沢保持率80%	_	塗装後のムラ無し 付着試験時の破断は全て 既存塗料から下地間	遮熱仕様:3,050円/m² 遮熱断熱仕様:5,450円/m²	材料 販売	10年 以上	なし	2006年